


ŠIKMÉ STŘECHY

TECHNICKÝ LIST

JUTAFOL® REFLEX 150 AP PAROZÁBRANA PRO KONTAKT S BEDNĚNÍM ŠIKMÉ STŘECHY



- POPIS VÝROBKU**

Vícevrstvá parozábrana se zpevňující mřížkou, reflexní vrstvou se samolepicím okrajem pro vytvoření vzduchotěsného napojení. Při nízkých teplotách si zachovává svou ohebnost.

- OBLAST POUŽITÍ**

Parozábrana je určena pro kontakt s bedněním a pochozím účelům pro šikmé a ploché střechy se zvýšenými požadavky na difúzní prostup střešní konstrukcí z interiéru. Parozábranu je nutné ihned zakrýt a ochránit proti vlivům UV záření.

- VLASTNOSTI**

Vzduchotěsný pás s vysokým difúzním odporem.

- BALENÍ**

Jutafol Reflex 150 AP je dodáván v rolích á 75 bm s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku.

TECHNICKÉ PARAMETRY				
Vlastnost		Hodnota	Jednotka	Norma
Tloušťka		0,27	mm	EN 1849-2
Hmotnost		150	g.m ⁻²	EN 1849-2
Přímost		vyhovuje		EN 1848-2
Ekvivalentní difúzní tloušťka (Sd)		180	m	EN 1931
Rozměr (šířka x délka)		1,50x50	m	EN 1848-2
Vodotěsnost (vodní sloupec)		vyhovuje		EN 1928
Pevnost v tahu	podélná	280	N/5cm	EN 12311-1
	příčná	250		EN 13859-1
Tažnost	podélná	15	%	EN 12311-1
	příčná	15		EN 13859-1
Pevnost spoje		>150	N	EN 12317-2
Reakce na oheň		E		EN 13501-1
ES certifikát shody		ČSN EN 13859 - 1		

Informace v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodního zástupce.

Juta a.s.
Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n.L.
JITRANS TRADE s.r.o. – prodejce
Na Hranici 12a, 587 01 Jihlava
tel: +420 567 563 505, fax: +420 567 210 725
technické informace: +420 725 338 887
e-mail: info@puren.cz, www.puren.cz

Vydáno: 11/ 2011

Copyright: Puren ©gmbh