

ŠIKMÉ STŘECHY

TECHNICKÝ LIST

PLASER PF - 180

SAMOLEPICÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO BITUMENU PRO KONTAKT S BEDNĚNÍM A TITANZINKEM



• POPIS VÝROBKU

Spodní vodotěsný samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu pro celoplošné lepení na bednění, QSB nebo OSB desky nebo přímo na PIR izolaci. Pás se samotěsníci vlastnostmi pro hřebíky nebo vruty. Pás je velmi pružný a pevný proti protržení. Při nízkých teplotách si zachovává svou ohebnost. Při kombinaci se strukturovanou nopovou vrstvou je doporučený kombinaci s titanizinkovou drážkovanou krytinou.

• OBLAST POUŽITÍ

Pás je určen k ochraně tepelné izolace šikmých střech proti zatečení vody a vlhkosti vznikající pod plechovou drážkovanou krytinou při sklonech střechy pod 7°, pro kontakt s bedněním. Použití pro stupeň a třídu těsnosti PHI 3.stupně třída A (B).

Vhodný také k těsnění úžlabí, žlabů, kolem komínů a pod. Před zpracováním ponechat pás ve skladu při teplotě +12°C po dobu min.24 hod. Na střeše pás rozvinout aby byl rovný a natočit ho ke středu. Odtrhávat ochranný film a pás celoplošně lepit přitlačením přes váleček. Spoje by měly mít přesah 80 - 100 mm.

• VLASTNOSTI

Vodotěsný pás s vysokým difúzním odporem. Skladovat pod přístřeškem ve svislé poloze, daleko od zdrojů tepla a bez vlivu slunce.

• BALENÍ

Pás Plaster PF - 180 je dodáván v rolích á 10 bm s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku.

• ZPRACOVÁNÍ ODPADU

Zbytky nezpracovaných rolí a pásu po skončení životnosti je nutné předat oprávněné osobě k likvidaci odpadu podle zákona č. 185/2001 Sb. Jedná se o odpad č.170302 – asfaltové směsi neuvedené pod č.170301.

TECHNICKÉ PARAMETRY			
Vlastnost	Hodnota	Jednotka	Norma
Délka	≥ 10	m	EN 1848-1
Šířka	≥ 0,99(1,00±0,01)	m	EN 1848-1
Tloušťka	2,6±0,02	mm	EN 1849-1
Přímost	mm/10m	mm	EN 1848-1
Max.tahová síla (podélná/příčná)	900±200/700±200	N/50mm	EN 12311-1
Protážení (podélné/příčné)	60±10, 60±10	%	EN 132311-1
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -25	°C	EN 1109
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	≥ 100	°C	EN 1110
Odolnost proti pronikání vody	W1	třída	EN 13111
Propustnost vodní páry	polyester.rouno min.180	g/m²	EN 1931
Faktor difúzního odporu	20000	μ	EN 1931
Nosná vložka	-40	°C	EN 1109
Reakce na oheň	E		EN 13501-1
ES certifikát shody	Dle ČSN EN 13707: 1486-CPD-0258		

Informace v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodního zástupce.

Icopal Vedag CZ s.r.o.

Dopraváků 749/3, 184 00 Praha
JITRANS TRADE s.r.o. – prodejce
 Na Hranici 12a, 587 01 Jihlava
 tel: +420 567 563 505, fax: +420 567 210 725
 technické informace: +420 725 338 887
 e-mail: info@puren.cz, www.puren.cz

Vydáno: 12/ 2011